RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

245R

			Ø (mm)
Durezza	HRC	45	1.2 1.6

EN 14700 :
T Fe 3

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Riporti per usura combinata di abrasione e compressione a caldo. Applicazione specifica con robot

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016