

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO HB 400 - 450

Durezza DOPO  
SALDATURA HB 250 - 300

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**DIN 8555 :**  
MF7-GF-250-KNP

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%CO2

**Campo di impiego**

Ricariche resistenti ad erosione, cavitazione e corrosione su turbine per impianti idroelettrici

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/04/2020