

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



EN 14700 :

T Fe7

				Ø (mm)
Durezza	HRC	41		
	(525°C)			1.2
Durezza	HRC	40		1.6
	(550°C)			
Durezza	HRC	37		
	(575°C)			
Durezza	HRC	35		
	(600°C)			
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	41		

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Lega resistente all'attrito metallo su metallo, alla corrosione e alla fatica termica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/11/2021