

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO



Con miscela Argon-CO2

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E71T15-M21A8-CS1-H4

| | | | | Ø (mm) |
|-------------------|-------------------|-----------|--|-------------------|
| Resistenza | N/mm ² | 530 - 680 | | 1 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >460 | | 1.2 |
| Allungamento (5d) | % | >22 | | 1.4 |
| Resilienza KV | J (-60°C) | >47 | | 1.6 |

EN-ISO 17632-A :
T 42 5 M C1 1 H5

EN-ISO 17632-A :
T 46 6 M M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Filo speciale con polvere metallica per saldatura di acciai al carbonio in genere.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/06/2021