RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

**267G**

| | | | **Ø (mm)** |
|---|---|---|---|
| Durezza IN 1 STRATO | HRC | 58 | |
| Durezza IN 3 STRATI | HRC | 65 | 1.2<br>1.6 |

**DIN 8555 :**
MF 2-GF-65-G

*Gas:* Miscela Argon-2%O2

**Campo di impiego**
Riporti antiusura resistenti all'abrasione da polveri fini in presenza di colpi leggeri.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021