RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

272

Durezza	HRC	60

Ø (mm)

1.2
1.6
2.4

EN 14700 :
T Z Fe8

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Riporti su trancianti a freddo e soggetti ad usura metallo su metallo fino a 500ºC.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016