RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

274

Durezza	HRC	55

Ø (mm)

1.2
1.6
2.4

EN 14700 :
T Z Fe3

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Buona resistenza al taglio combinato a forte pressione ed usura metallo su metallo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016