RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL

275

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	450 - 500	1.6
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200	2.4

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Filo metal cored per riporti resistenti all'usura per compressione ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2013