

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO



Come saldato

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
E110C-GH4

Resistenza	N/mm ²	770 - 900
Limite Elastico	N/mm ²	>690
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (-60°C)	>47

Ø
(mm)

1.2
1.6

EN-ISO 18276 :

T 69 4 Mn2NiCrMo M M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Bassolegato metallico per saldature altoresistenti e sollecitate su materiali tipo T1.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/10/2018