

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO



**291CE**

**AWS-ASME II C. SFA 5.18 :**  
E70C-6M

**EN-ISO 17632-A :**  
T 42 4 M M 3 H5

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500 - 640
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>420
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (-40°C)	>47
Resilienza KV	J (-30°C)	>27

Ø  
(mm)

1.2

1.4

1.6

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo speciale con polvere metallica per saldatura di acciai al carbonio in genere.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016