SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

28

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	>420		
Limite Elastico	N/mm²	>280	2.5	350
Allungamento (5d)	%	>28	3.2	350
Resilienza KV	J (20ºC)	>160	4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
E Ni-1

EN-ISO 14172 :
E Ni2061

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Saldatura del Ni puro e del Ni con acciaio al C. Ricariche su acciaio al C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/12/2019