

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO



AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
E70C-6C/6M

Resistenza	N/mm ²	500 - 640
Limite Elastico	N/mm ²	>420
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (-20°C)	>47

Ø
(mm)

1.2

EN-ISO 17632-A :
T 42 2 M C/M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Filo speciale con polvere metallica per saldatura di acciai al carbonio in tutte le posizioni.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/08/2020