SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

283

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E71T1-M21A4-CS1-H4

EN-ISO 17632-A :
T46 4 P M 1 H5 / T42 2 P C 1 H5

Con miscela Argon-CO2

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	530 - 680	1
Limite Elastico	N/mm²	>460	1.2
Allungamento (5d)	%	>22	1.6
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato rutile per saldatura di acciai al carbonio con resilienza minima di 47J fino -40ºC

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021