SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

285

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	530 - 680	
Limite Elastico	N/mm²	>460	1
Allungamento (5d)	%	>20	1.2
Resilienza KV	J (-60ºC)	>47	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E81T1-M21A8-K2-H4

EN-ISO 17632-A :
T 46 6 1,5Ni P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato rutile con 1,5Ni per saldatura di acciai per impieghi a basse temperature fino a -60ºC

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021