SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

286

AWS-ASME II C. SFA 5.29 :
E91T1-B3M-H8

EN-ISO 17634-A :
T CrMo2 P M21 1 H10

Dopo PWHT 720ºC/2h

Resistenza	N/mm²	>500
Limite Elastico	N/mm²	>400
Allungamento (5d)	%	>18
Resilienza KV	J (20ºC)	>47

Ø (mm)
1.2

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato bassolegato 2,25% Cr - 1,0% Mo per acciai resistenti a 600ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/04/2020