

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



*Con miscela Argon-CO2*

**AWS-ASME II C. SFA 5.20 :**  
E 71 T-1M-H4

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	530 - 680		1
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>460		1.2
Allungamento (5d)	%	>20		1.6
Resilienza KV	J (-20°C)	>47		

**EN-ISO 17632-A :**  
T 46 2 P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo animato rutilbasico ramato per la saldatura di acciaio al C con resistenza fino 500 N/mm<sup>2</sup>.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021