SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO

## 290M/1

**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**
E110C-GM H4

**EN-ISO 18276 :**
T 69 4 Mn2NiCrMo M M21 1 H5

*Come saldato*

| | | | **Ø (mm)** |
|---|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | 770 - 900 | 1.2 |
| Limite Elastico | N/mm² | >690 | 1.6 |
| Allungamento (5d) | % | >17 | |
| Resilienza KV | J (-60ºC) | >47 | |

*Gas:* Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**
Bassolegato metallico per saldature altoresistenti e sollecitate su materiali tipo T1.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/10/2018