SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO

291CE

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	500 - 640	
Limite Elastico	N/mm²	>420	1.2
Allungamento (5d)	%	>22	1.4
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	1.6
Resilienza KV	J (-30ºC)	>27	

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
E70C-6M

EN-ISO 17632-A :
T 42 4 M M 3 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo speciale con polvere metallica per saldatura di acciai al carbonio in genere.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016