SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

294

AWS-ASME II C. SFA 5.29 :
E80T5-B3 C/M H4

EN-ISO 17634-A :
T Cr Mo 2 B C/M 2 H5

Dopo PWHT 690-750ºC/1h

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>500	1.2
Limite Elastico	N/mm²	>400	1.6
Allungamento (5d)	%	>18	
Resilienza KV	J (20ºC)	>47	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato bassolegato 2,25% Cr - 1,0% Mo per acciai resistenti a 600ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021