SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

295

AWS-ASME II C. SFA 5.29 :
E80T5-B2

EN-ISO 17634-A :
T CrMo1 B M 3 H5

Dopo PWHT 660-700ºC/1h

Resistenza	N/mm²	>510
Limite Elastico	N/mm²	>355
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (20ºC)	>47

Ø (mm)
1.2
1.6

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato bassolegato 1% Cr - 0,5% Mo per acciai resistenti a 550ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021