SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

297

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	560 - 720	
Limite Elastico	N/mm²	>460	1.2
Allungamento (5d)	%	>20	1.6
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	

AWS-ASME II C. SFA 5.29 :
E81T1-WGM-H4

EN-ISO 17632-A :
T 46 4 Z P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato bassolegato al Cu-Cr-Ni per acciai resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021