

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



DIN 8555 :
MF 6-GF-55-C

				Ø (mm)
Durezza	HRC	46		
	(500°C)			1.6
Durezza	HRC	40		2.4
	(525°C)			2.8
Durezza	HRC	37		
	(550°C)			
Durezza	HRC	31		
	(575°C)			
Durezza	HRC	28		
	(600°C)			
Durezza	HRC	54		
Gas: Arco Aperto				

Campo di impiego

Acciaio martensitico legato al cromo resistente alla corrosione e all'abrasione da sabbia umida.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016