SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

307LG

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>590	
Limite Elastico	N/mm²	>350	1.2
Allungamento (5d)	%	>30	1.6
Resilienza KV	J (20ºC)	55	
Resilienza KV	J (-60ºC)	>32	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E307T0-G

EN-ISO 17633-A :
T 18 8 Mn R M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Unione di acciai al carbonio e legati al 14% di Mn,acciai da utensili e da trattamento termico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/04/2022