

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



EN 14700 :

T Z Fe16

Durezza

HRC
(550°C)

54

Ø
(mm)

1.6

Durezza

HRC
(600°C)

50

2.4

Durezza

HRC

63

2.8

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego

Depositi caratterizzati da elevata resistenza all'usura abrasiva fino a 650°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/10/2021