SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

308TGX

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	640		
Limite Elastico	N/mm²	450	2.2	1000
Allungamento (5d)	%	47		
Resilienza KV	J (-196ºC)	60		

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
R 308 LT 1-5

EN-ISO 17633 :
19 9 L Z M

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura TIG di acciaio inossidabile tipo AISI 304L in prima passata senza protezione al rovescio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2012