RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO

311UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	860	
Limite Elastico	N/mm²	580	2.4
Allungamento (5d)	%	37	2.8
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	50 - 55	3.2
			4
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200	

Flusso: KOY 611

Campo di impiego
Riporti tenaci autoindurenti su acciai al carbonio e al manganese.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016