

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



EN 14700 :

T Z Fe16

				Ø (mm)
Durezza	HRC	54		
	(550°C)			1.6
Durezza	HRC	50		2.4
	(600°C)			2.8
Durezza	HRC	63		
Gas: Arco Aperto				

### Campo di impiego

Depositi caratterizzati da elevata resistenza all'usura abrasiva fino a 650°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/10/2021