RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

314G

			Ø (mm)
Durezza	HRC	55 - 57	1.2 1.6

EN-ISO 14700 :
T Fe2

Gas: Miscela Argon-2%O2, Argon puro

Campo di impiego
Riporti resistenti all'abrasione in presenza di colpi leggeri anche con più strati di deposito

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/05/2019