

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



EN-ISO 18273 :
S Al 1080A

| | | | | Ø (mm) |
|------------------------|-------------------|-----|-----|-------------------------|
| Resistenza | N/mm ² | 80 | | |
| Limite Elastico | N/mm ² | 40 | 0.8 | |
| Allungamento (5d) | % | 30 | 1 | |
| Temperatura di fusione | °C | 660 | 1.2 | |
| | | | 1.6 | |

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo pieno per la saldatura MIG dell'alluminio puro (Al 99.8%).

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022