

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	300	Ø (mm)
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	140	0.8
Allungamento (5d)	%	20	1
			1.2
			1.6

**AWS-ASME II C. SFA 5.10 :**  
ER 5183

**EN-ISO 18273 :**  
S Al 5183

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Filo per saldature altoresistenti su leghe in alluminio al magnesio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022