RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

317

EN 14700 :
T Z Fe16

			Ø (mm)
Durezza	HRC	54	1.6
Durezza	HRC (550ºC)	50	2.4
Durezza	HRC (600ºC)		2.8
		63	

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego
Depositi caratterizzati da elevata resistenza all'usura abrasiva fino a 650ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/10/2021