

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Base Nichel



EN-ISO 14172 :  
E-Ni8025

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>240
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (20°C)	75

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350
5	350

*Rivestimento RUTILBASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo Incoloy 825 e Sanicro 28 e riporti anticorrosivi.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/03/2020