RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

319C/1

			Ø (mm)
Durezza DEL GRANO DI WC Co	HV	1400 - 1700	1.2
Durezza DEL LEGANTE	HRC	50	1.6

EN 14700 :
T Fe20-GF-65-GZ

Gas: 99%Argon + 1% O2

Campo di impiego
Filo tubolare ad elevato contenuto di carburi di tungsteno e cobalto.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016