

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm ²	300	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	140	0.8
Allungamento (5d)	%	20	1
			1.2
			1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 5183

EN-ISO 18273 :
S Al 5183

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo per saldature altoresistenti su leghe in alluminio al magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/05/2007