

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 4043

EN-ISO 18273 :
S Al 4043

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo universale per la saldatura dell'alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2012

Ø
(mm)

Resistenza	N/mm ²	180
Limite Elastico	N/mm ²	150
Allungamento (5d)	%	17
Temperatura di fusione	°C	573 - 625

0.8
1
1.2