

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio bassoalegato



Resistenza	N/mm ²	>550
Limite elastico	N/mm ²	>460
Allungamento (5d)	%	>19
Resilienza KV	J (-20°C)	>60

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	450
4	450
5	450

Campo di impiego

Saldatura di acciai resistenti alla corrosione atmosferica tipo CORTEN.

Applicazioni

Carpenteria metallica. Opere pubbliche, ponti, telai, pali elettrici, vagoni ferroviari.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017