

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- GHISA



Resistenza	N/mm ²	400	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	200	1
Allungamento (5d)	%	20	1.2
			1.6

Gas: Miscela Argon-2%O₂

Campo di impiego

Ghisa di tutti i tipi per cui è prevista la saldatura.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022