

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCr-3

Resistenza	N/mm ²	600	Ø
Limite Elastico	N/mm ²	380	(mm)
Allungamento (5d)	%	>30	0.8
Resilienza KV	J (20°C)	150	1
			1.2
			1.6

EN-ISO 18274 :
S Ni 6082

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/03/2018