SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

330

Resistenza	N/mm²	120 - 150
Limite Elastico	N/mm²	55 - 95
Allungamento (5d)	%	6 - 13
Temperatura di fusione	ºC	573 - 625

Ø (mm)

0.8
1
1.2
1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 4043

EN-ISO 18273 :
S Al 4043

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Filo universale per la saldatura dell'alluminio e la riparazione di difetti di fusione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022