

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- RAME E SUE LEGHE



**334UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.7 :**  
ERCuAl-A1

**EN-ISO 24373 :**  
S Cu 6100

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	430
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	200
Allungamento (5d)	%	40
Resilienza KV	J (20°C)	100
Durezza	HB	100
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1040

Ø  
(mm)

2.4  
3.2

*Flusso: KOY 602*

**Campo di impiego**

Filo in bronzo di alluminio per saldatura e ricarica antifrizione.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016