

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE



339UP

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCu-7

Resistenza	N/mm ²	500
Limite Elastico	N/mm ²	300
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20°C)	150
Durezza	HB	150

Ø
(mm)

2.4

EN-ISO 18274 :
S Ni 4060

Flusso: KOY 609

Campo di impiego

Saldatura del Monel 400, anche con leghe di rame, nichel, acciaio bassolegato o inox.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016