

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNi-1

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 2061

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	420		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	240	0.8	
Allungamento (5d)	%	20	1	
Resilienza KV	J (-196°C)	130	1.2	
Resilienza KV	J (20°C)	240	1.6	
Durezza	HB	120		

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura del nichel puro tipo 200 e 201 anche con acciaio al carbonio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/12/2021