

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



EN-ISO 24373 :

S Cu 7061

Resistenza	N/mm ²	415	Ø
Limite Elastico	N/mm ²	265	(mm)
Allungamento (5d)	%	30	0.8
Durezza	HB	80	1
Temperatura di fusione	°C	1100 -	1.2
		1145	1.6

WERKSTOFF n. :

2.0873

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature di leghe tipo Cupronichel 90-10 resistenti alla corrosione da acqua marina.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/12/2021