SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE

335

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	710	
Limite Elastico	N/mm²	400	1.2
Allungamento (5d)	%	22	1.6
Durezza	HB	>190	

AWS-ASME II C. SFA 5.7 :
ERCuNiAl

EN-ISO 24373 :
S Cu 6328

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Filo in bronzo di alluminio-nichel per saldatura e riparazioni su fusioni e riporti saldati.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/09/2021