SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- GHISA

337

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	400	
Limite Elastico	N/mm²	200	1
Allungamento (5d)	%	20	1.2
			1.6

Gas: Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Ghisa di tutti i tipi per cui è prevista la saldatura.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022