SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

338

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	600	
Limite Elastico	N/mm²	380	0.8
Allungamento (5d)	%	>30	1
Resilienza KV	J (20ºC)	150	1.2
			1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCr-3

EN-ISO 18274 :
S Ni 6082

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/03/2018