SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE

338UP

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCr-3

EN-ISO 18274 :
S Ni 6082

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	600	
Limite Elastico	N/mm²	380	1.6
Allungamento (5d)	%	>30	2.4
Resilienza KV	J (20ºC)	150	3.2
Durezza	HB (20ºC)	170	4

Flusso: KOY 603, KOY 603T

Campo di impiego
Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016