SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

340

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNi-1

EN-ISO 18274 :
S Ni 2061

Resistenza	N/mm²	420
Limite Elastico	N/mm²	240
Allungamento (5d)	%	20
Resilienza KV	J (-196ºC)	130
Resilienza KV	J (20ºC)	240
Durezza	HB	120

Gas: Argon Puro

Ø (mm)
0.8
1
1.2
1.6

Campo di impiego
Saldatura del nichel puro tipo 200 e 201 anche con acciaio al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/12/2021