SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

345

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>690	
Limite Elastico	N/mm²	>450	0.8
Allungamento (5d)	%	>35	1
Resilienza KV	J (-196ºC)	>80	1.2
Resilienza KV	J (20ºC)	>120	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-3

EN-ISO 18274 :
S Ni 6625

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Inconel 625 e Incoloy 825 tra loro e con acciai al carbonio o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/10/2018