SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE

345UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>690	
Limite Elastico	N/mm²	>450	2.4
Allungamento (5d)	%	>35	3.2
Resilienza KV	J (-196ºC)	>80	
Resilienza KV	J (20ºC)	>120	
Durezza	HB (20ºC)	200	

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-3

EN-ISO 18274 :
S Ni 6625

Flusso: KOY 603, KOY 603T

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Inconel 625 e 825 tra loro e con acciai al carbonio o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/03/2011